

Softsan®

BIO COTTON

TECHNISCHES DATENBLATT - GEWEBE

Technical data sheet fabric

QUALITÄTSBEZEICHNUNG

quality name

KBA Organic

Bio Cotton

MATERIALZUSAMMENSETZUNG

composition

100 % Baumwolle KBA

100 % organic cotton

GEWEBEKONSTRUKTION

fabric construction

Körperbindung 2/1-daunendicht

twill- downproof

KETTE

warp

GARNFEINHEIT

yarn density

Nm 70/1

ne 40 /1

FADENZAHL /CM

threadcount /inch

53 Fd

135

SCHUSS

weft

GARNFEINHEIT

yarn density

Nm 70/1

ne 40/1

FADENZAHL/CM

threadcount /inch

46 Fd

117

GESAMTFADENZAHL/CM²

threadcount /inch²

99 Fd

251

GEWICHT (+/- 5%)

weight

150g/m²

LUFTDURCHLÄSSIGKEIT

air permeability (l/dm²/min; 200 Pa)

bis20 Liter

up to 20 litres

PFLEGEHINWEISE

care instructions



OEKO TEX STANDARD 100, Klasse I

